

## TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030

**Kód: OE23**



### Popis

Směs vzácných přírodních olejů a pryskyřic obohacená o přírodní mikronizované vosky, která velmi účinně ochrání a obnoví dřevo při zachování jeho přirozené krásy. Je ideální pro přípravu všech druhů neošetřených dřevěných podlah, podlahových palubek, dubových a smrkových prken, korkových podlah, OSB desek a dalších. Stejně tak se může použít pro nátěry dřevěného masivního nábytku a dalších dřevěných prvků v interiéru. Povrch dřeva opatřený tímto tvrdým voskovým olejem není náchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a je příjemný na dotyk. Jeho použitím dosáhneme rovnoměrnějšího barevného ztvárnění. Aplikuje se bez základního nátěru i mezibroušení, neodprýskává a nepraská. Je také vhodný pro dětské hračky dle EN71-3. Zасhlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny a nezávadný k životnímu prostředí. Podporuje zdravé bydlení. Odstíny: bezbarvý, nebo tónovaný dle vzorkovnice olejů a vosků.

### Upozornění:

některé exotické nebo vysoce probarvené dřeviny mohou bránit nebo výrazně zpomalit schnutí TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030. V těchto případech je vhodné lehce aplikovat první vrstvu TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030, pro usnadnění procesu sušení odvětrávat prostory. Určený pro použití pouze v interiéru!

### Příprava

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 10% hm. vlhkost dřeva). Olej se neředí a před použitím nutno promíchat.

### Aplikace

Štětcem, kartáčem k natírání podlah 150 nebo 250 mm nebo válečkem z mikrovláken se tence nanese ve směru vláken dřeva a důkladně rozetře. Nechá se zaschnout po dobu 6-8 hodin a provede se druhý nátěr. Při renovaci plochy již upravené olejem stačí obvykle jeden nátěr na očištěný povrch.

### Technické parametry

- Hustota 0,86 g/cm<sup>3</sup>
- Sušina 45 +-2 %
- Zápach slabý dle rostlinných olejů, po uschnutí bez zápachu
- Ředění neředěný, případně lze ředit pomocí Solvoil 04
- Klasifikace podle 2004/42/EU hodnota VOC (2010): prod.434 g/l

### Obsažené látky

Na bázi přírodních olejů a vosků (bodlákový olej, sójový olej, slunečnicový olej, karnaubský vosk), parafínů, sušidel a přísad.

Aplikace štětec, kartáč, váleček, hadřík

Teplota při aplik. + 10 °C až + 28 °C

Doba schnutí celkové zaschnutí 12-18 hod. při normálním klimatu (23 °C/50% rel. vlhkost vzduchu).

Při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti se doba schnutí prodlužuje

Vydatnost 10 - 15 m<sup>2</sup> / l – vydatnost je různá podle typu ošetřovaného dřeva.

Způsob dodávky Kovové obaly 1 l; 5 l; 20 l

#### **Skladování:**

Skladujte na studeném a dobře větraném místě. Pokud olej nepoužíváte, skladujte dobře uzavřenou plechovku. Držte plechovky stranou od horka, plamenů, jisker a ostatních zdrojů zapálení. Nenechte olej zmrznout.

#### **Upozornění:**

**Piliny, bavlněný klůček, papír a podobné produkty nasáknuté olejem a nechané v určitých podmínkách mohou být příčinou samovznícení. Proto v případě použití takovýchto materiálů zajistěte adekvátní větrání místnosti, aby bylo umožněno jejich rychlé uschnutí nebo je ponořte do vody až do jejich likvidace.**

Naše Technické Listy jsou připravovány na základě průběžných provádění testů. Přesto, že jsou naše doporučení podávána v dobré víře – jsou bez záruky. Skutečnost, že jsou aplikace prováděny v různých podmínkách a námi nekontrolovanými postupy, může být výsledek aplikace odlišný od našich zkoušek. Proto před výrobou musí být provedena zkouška aplikace pro kontrolu očekávaného výsledku.